

non dovrebbe essere maggiore di $\frac{3}{4}$ di quello dell' acqua.

Tra le specie lignee principali esistenti nella Dalmazia e nell' Istria un piede cubo delle stesse pesa in funti, giusta la seguente tabella:

	legno fresco	legno asciugato all' aria.
Elice	72	60 - 66
Quercia pubescente	60 - 65	54 - 56
„ racemosa	60	42 - 46
„ sughero	60 - 65	50 - 56
„ cervato	55 - 60	45 - 50
Frassino	50	40
Orno	53	42
Acero	50	40
Loto	54	43
Olivo	62	56
Gelso	48	38
Olmo	45	30
Faggio	50 - 52	40 - 42
Carpino	48	42 - 40
Ailanto	40	30
Robinia (acacia)	48	40
Salice	40 - 50	28 - 34
Pioppo	40	28
Corbezzolo	70	54 - 60
Bosso selvatico (Filirea)	70	56 - 62
Lentisco	60	50
Erica	60	50
Abete bianco	34	22
„ piceo	33	21
Pino nero	42	35 - 38
„ marittimo	52	44
Ginepro	50	40